



COMETOX S.R.L.

Via XX Settembre, 9 - 20080 Zibido San Giacomo (Mi) ITALY

Phone +39 02 90003777 - Fax +39 02 90003787

E-Mail : info@cometox.it - Website : www.cometox.it

Selezione di Boro Nitruro in polvere

grado	unità	205	410	400	100	120	641	630	482
granulometria D50	μ M	0.5	< 1	5	4	4	10	8	13
purezza	%	> 98.5	> 98.5	> 98.5	> 90.0	> 98.5	> 98.5	> 98.0	> 98.5
max. ossigeno	%	1.0	1.2	1.5	5.0	1.5	0.3	2.0	0.5
max ossido di boro	%	0.1	0.1	0.1	5.0	0.2	0.1	0.3	0.2
max. carbone	%	0.1	0.03	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
specifica area di superficie	m2/g	16 - 26	20	16	7 - 13	5 - 12	4	25 . 30	4-6
densità di massa	g / cm ³	0.2	0.12	0.3	0.4	0.3		0.3	0.4
Aree tipiche di domanda									
tecnologie di superficie per lubrificante solido • placcatura • sinterizzazione metalli • polimeri • spruzzatura termica		X	X						
• rilascio di agenti lubrificanti • formazione a freddo e a caldo dei metalli					X		X	X	
• riempitivo conduttori a caldo • polimeri				X			X		X
polvere conduttivo di calore caloriferi di cartuccia termocoppie									X
Lubrificante ad alta temperatura negli olii e i grassi		X	X	X	X	X	X	X	

Cometox Srl

è certificata UNI EN ISO 9001:2008 per :

La commercializzazione di prodotti chimici e metalli non ferrosi .

Produzione di Anodi per la Protezione Catodica

